ALPTAHLS

TECHNISCHES DATENBLATT

2-Schicht Fertigparkett Spezifikation

Klassische Eiche 1-Stab

Dielenformat	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]
10	70	470	

Aufbau	2-schichtig: Nutzschicht: -> ca. 3 mm (10% Toleranz), Trägerschicht: Mittellage 7mm Fichte Massivholzlamellen
Kanten	4-seitig scharfkantig oder Microfase
Verbindung	4-seitig Nut & Feder
Holzfeuchte	7% +/-2%
Verlegung	vollflächige Verklebung,
Schichtverleimung:	**Planatol**
Oberfläche:	6-fach Lackierung UV (Klumpp) oder mit Woca Naturöl behandelt (oxidativ) nur vorgeölt, muss unbedingt nach der Verlegung eingepflegt werden, Rubio Monocoat geölt
Fußbodenheizungseignung	nur NS: 3 mm und 4 mm
Trägermaterial	Kiefer
CE – Zeichen	Vorhanden
Formaldehydabgabe	E1 (< 0,1 ppm)**
PCP	≤ 5 ppm**
Brandverhalten	Dfl-s1 für NS: ca. 3 mm, ca. 4 mm und 13x70x490 (NS: 4 mm) mit Kork Cfl-s1 für NS: ca. 6 mm
Rutschfestigkeit	USRV 92
Verpackung	Karton mit Folienverpackung, stirnseitig ein entsprechender Aufkleber mit der Holzart und Sortierung
Sortierung	laut aktuelle Sortierungsbeschreibung

ALPTAHLS GMBH
KLOSTERWIESGASSE 47
8010 GRAZ
AUSTRIA

TEL +43 3152 370 49
FAX +43 3152 2588 19

HTTP://ALPTAHLS.COM
OFFICE@ALPTAHLS.COM

ZAKŁAD DRZEWNY TB Sp. z o.o.
Pustków 603 | 39-205 Pustków
Tel.: +48 14 683 34 04 | E-mail: info@zdtb.pl

TECHNISCHES DATENBLATT

2-Schicht Fertigparkett

Spezifikation	Klassische Eiche 1-Stab		
Dielenformat	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]
	10	70	470
Aufbau	2-schichtig: Nutzschicht: -> ca. 3 mm (10% Toleranz), Trägerschicht: Mittellage 7mm Fichte Massivholzlamellen		
Kanten	4-seitig scharfkantig oder Microfase		
Verbindung	4-seitig Nut & Feder		
Holzfeuchte	7% +/-2%		
Verlegung	vollflächige Verklebung,		
Schichtverleimung:	**Planatol**		
Oberfläche:	6-fach Lackierung UV (Klumpp) oder mit Woca Naturöl behandelt (oxidativ) nur vorgeölt, muss unbedingt nach der Verlegung eingepflegt werden, Rubio Monocoat geölt		
Fußbodenheizungseignung	nur NS: 3 mm und 4 mm		
Trägermaterial	Kiefer		
CE – Zeichen	Vorhanden		
Formaldehydabgabe	E1 (< 0,1 ppm)**		
PCP	≤ 5 ppm**		
Brandverhalten	Dfl-s1 für NS: ca. 3 mm, ca. 4 mm und 13x70x490 (NS: 4 mm) mit Kork Cfl-s1 für NS: ca. 6 mm		
Rutschfestigkeit	USRV 92		
Verpackung	Karton mit Folienverpackung, stirnseitig ein entsprechender Aufkleber mit der Holzart und Sortierung		
Sortierung	laut aktuelle Sortierungsbeschreibung		

* PN-EN 13489
** PN-EN 14342